BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-331886

(43)Date of publication of application: 30.11.2000

(51)Int.Cl.

H01G 9/035

(21)Application number: 2000-075129

(71)Applicant: NIPPON CHEMICON CORP

(22)Date of filing:

17.03.2000

(72)Inventor: SUGIYAMA TAKAYUKI

TAMAMITSU KENJI **OZAWA TADASHI** ITO HIDEHIKO

(30)Priority

Priority number: 11072202

Priority date: 17.03.1999

Priority country: JP

(54) ELECTROLYTE SOLUTION FOR ELECTROLYTIC CAPACITOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high conductivity and make the high temp. life characteristic good by using a solvent contg. water as a main component and adding a chelating agent.

SOLUTION: An electrolyte soln.-impregnated capacitor element is set in a closed bottom cylindrical Al armor case, a butyl rubber seal is inserted in the opening end of this case, and the end of the armor case is formed by drawing to seal an electrolytic capacitor. A chelating agent is added to a solvent contg. water as a main component in the electrolyte soln. used here, thereby raising the water content up to 100 wt.% in the solvent to obtain a high conductivity of the electrolyte. This also prevents the capacitor case from bulging or opening valve. The electrolyte soln. uses a solvent contg. water as a main component and hence no trouble such as fire happens in the event of capacitor failures because of using a high voltage out of rating, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other

than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection].

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出慮公開發号 特開2000-331886

(P2000-331886A) (43)公開日 平成12年11月30日(2000.11.30)

(51) Int.CL?

織別記号

FI

ラーマコード(参考)

H01G 9/035

H01G 9/02

311

審査部水 末請求 語求項の数1 OL (全 6 页)

(21)出顧番号	特度2000-75129(P2000-75129)	(71)出顧人	000228578
(22) 出職日	平成12年3月17日(2000.3.17)		日本ケミコン株式会社 東京都肯栋市東肯栋1 T目167番地の1
(ME) HIRSELI	1 MILT 5 / 11 (2000. W 11)	(72) 発明者	
(31)優先権主張番号	特觀平11-72202		東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1
(32)優先日	平成11年3月17日(1999.3.17)		日本ケミコン株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	
			東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1
			日本ケミコン株式会社内
		(72) 発明者	小澤 正
			東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1
			日本ケミコン採式会社内
			母終頁に続く

(54)【発明の名称】 電解コンデンサ用電解液

(57)【要約】

【課題】 高電導度を有し、高温寿命特性も良好な電解 液を提供する。

【解決手段】 水を主成分とする溶媒に、キレート化剤 を添加したので、これを用いた電解コンデンサは、低イ ンピーダンス及び良好な高温寿命特性を実現することが できる。

(2)

特闘2000-331886

【特践請求の新用】

【請求項1】 水を主成分とする溶媒を用い、キレート 化剤を添加した電解コンデンサ用電解液。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は電解コンデンサ用電解 液に関する。

[0002]

【従来の技術】電解コンデンサは一般的には以下のよう 度のアルミニウム箔を化学的あるいは電気化学的にエッ チングを行って鉱面処理するとともに、拡面処理したア ルミニウム箔をボウ酸アンモニウム水溶液等の化成液中 にて化成処理することによりアルミニウム箔の表面に酸 化皮膜層を形成させた陽極箔と、同じく高純度のアルミ ニウム箔を拡面処理した陰極箔をセパレータを介して巻 回してコンデンサ素子が形成される。そしてこのコンデ ンサ素子には駆動用の電解液が含浸され、金属製の有底 筒状の外装ケースに収納される。さらに外装ケースの関 口端部は弾性ゴムよりなる封口体が収納され、さらに外 20 等)などが代表としてあげられる。 **築ケースの関口端部を絞り加工により封口を行い、電解** コンデンサを構成する。

【0003】そして、小型、低圧用の電解コンデンサ の。コンデンサ素子に含浸される電解液としては、従来 より、エチレングリコールを主溶媒とし、アジピン酸、 安息香酸などのアンモニウム塩を溶質とするもの、また は、アープチロラクトンを主窓碟とし、フタル酸、マレ イン酸などの四級化環状アミジニウム塩を溶質とするも の等が知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような電解コンデ ンサの用途として、スイッチング電源の出力平滑回路な どの電子機器がある。このような用途においては、低イ ンピーダンス特性が要求されるが、電子機器の小型化が **進むにつれて、電解コンデンサへの、この要求がさらに** 高いものとなってきている。そして、この要求には、従 来の電解液では対応するととができず、さらに高電導度 を有する電解液がのでまれていた。

【0005】そこで、本発明は、この問題点を改善する とができる高電導度を有し、かつ、高温寿命特性の良好 な電解液を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決しようとする手段】本発明の電解コンデン サ用電解液は、水を主成分とする溶媒を用い、キレート 化剤を添加したことを特徴とする。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明の電解液は、水を主成分と する溶媒を用いるものであり、含有率は溶媒中、35~ 100wt%であり、好ましくは、55~100wt% 50 は、0.01~3.0wt%、好ましくは、0.1~

である。この衛囲未満では、電導度が低下する。 【0008】また、副溶媒として、プロトン性極性溶 媒、非プロトン性溶媒、及びこれらの混合物を用いるこ とができる。プロトン性極性密媒としては、一個アルコ ール(メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノ ール、ヘキザノール、シクロヘキザノール、シクロペン タノール、ベンジルアルコール、等)。 多価アルコール 及びオキシアルコール化合物類(エチレングリコール、 プロピレングリコール、グリセリン、メチルセロソル な構成を取っている。すなわち、帯状に形成された高純 10 ブーエチルセロソルブ、1、3-ブタンジオール。メト キシプロピレングリコール等)などがあげられる。非プ ロトン性溶媒としては、アミド系(N-メチルホルムア ミド、N、N-ジメチルホルムアミド、N-エチルホル ムアミド、N、Nージェチルホルムアミド、Nーメチル アセトアミド、ヘキサメチルホスポリックアミド等)、 ラクトン類、環状アミド類、カーボネート類(ナーブチ ロラクトン、N-メチル-2-ピロリドン、エチレンカ ーポネート、プロピレンカーボネート等)、エトリル類 (アセトニトリル) オキシド類 (ジメチルスルホキシド

【0009】そして、添加剤として用いられるキレート 化剤としては、以下のものが挙げられる。すなわち、ク エン酸、酒石酸、グルコン酸、リンゴ酸、乳酸、グリコ ール酸、αーヒドロキシ酪酸、ヒドロキシマロン酸、α ーメチルリンゴ酸、ジヒドロキシ酒石酸等のα-ヒドロ キシカルボン酸類、γーレゾルシル酸、βーレゾルシル 酸。トリヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシフタル酸、ジ ヒドロキシフタル酸、フェノールトリカルボン酸、アウ リントリカルボン酸、エリオクロムシアニンR等の芳香 30 族ヒドロキシカルボン酸類。スルホサリチル酸等のスル ホカルボン酸類。タンニン酸等のタンニン類、ジシアン ジアミド等のグアニジン類。ガラクトース、グルコース 等の鑑額、リグノスルホン酸塩等のリグニン類。そし て、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、ニトリロ三 酢酸(NTA). グリコールエーテルジアミン四酢酸 (GEDTA)、ジエチレントリアミン五酢酸(DTP A) . ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸 (目E) DTA)、トリエチレンテトラミン六酢酸(TTHA) 等のアミノボリカルボン酸類またはこれらの塩である。 もので、低インビーダンス電解コンデンサを実現すると 40 そして、これらの塩としては、アンモニウム塩。アルミ ニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩等を用いることが できる。これらのうちで好ましいのは、アルミニウムと キレート形成しやすい、クエン酸、酒石酸、グルコン 酸、アウリントリカルボン酸、アーレゾルシル酸、ED TA. GEDTA, DTPA, HEDTA acticans の塩であり、さらに好ましいのは、クエン酸、酒石酸、 グルコン酸、テーレゾルシル酸及びアウリントリカルボ ン酸、EDTA、DTPAまたはこれらの塩である。 【0010】そして、これらのキレート化剤の添加量

(3)

2. りゃ 1%である。この範囲外では、効果が低減す

【1)()11】また、本発明に用いる電解液の溶質として は、アジピン酸、ギ酸、安息香酸などのカルボン酸のア ンモニウム塩、4級アンモニウム塩、またはアミン塩を 用いることができる。第4級アンモニウム塩を構成する 第4級アンモニウムとしてはテトラアルキルアンモニウ ム(テトラメタルアンモニウム、テトラエチルアンモニ ウム、テトラプロピルアンモニウム、テトラブチルアン モニウム、メチルトリエテルアンモニウム、ジメチルジ 10 エチルアンモニウム等)。 ビリジウム (1-メチルビリ ジウム、1 ーエチルピリジウム、1、3 ージエチルピリ ジウム等)が挙げられる。また、アミン塩を構成するア ミンとしては、一級アミン(メチルアミン、エチルアミ ン、プロピルアミン、ブチルアミン、エチレンジアミ ン、モノエタノールアミン等》、二級アミン(ジメチル アミン、ジェチルアミン、ジプロピルアミン、エチルメ チルアミン、ジフェニルアミン、ジエタノールアミン 等)、三級アミン(トリメチルアミン、トリエチルアミ ン、トリプチルアミン、1、8-ジアザビシクロ(5、 4、0) -ウンデセン-7、トリエタノールアミン等) があげられる。

【0012】また、四級化環状アミジニウムイオンをカ チオン成分とする塩を用いることができる。この塩のア ニオン成分となる酸としては、フタル酸、インフタル 酸、テレフタル酸、マレイン酸、安息香酸、トルイル 酸、エナント酸、マロン酸等を挙げることができる。 【0013】また、カチオン成分となる四級化環状アミ ジニウムイオンは、N、N、N、一箇換アミジン基をも つ環状化合物を四級化したカチオンであり、N. N. N'- 置換アミジン基をもつ環状化合物としては、以下 の化合物が挙げられる。イミダゾール単環化合物(1-メチルイミダゾール、1-フェニルイミダゾール、1, 2ージメチルイミダゾール、1ーエチルー2ーメチルイ ミダゾール、1、2ージメチルイミダゾール、1-エチ ルー2ーメチルイミダゾール、1.2ージメチルイミダ ゾール、1、2、4ートリメチルイミダゾール等のイミ ダゾール同族体、、ユーメチルー2-オキシメチルイミ ダゾール、1-メチルー2-オキシエチルイミダゾール 等のオキシアルキル誘導体、1 - メチルー4(5) - ユ - 40 - 【() () 1.8 】さらに、従来の、水を含有する電解液を用 トロイミダゾール等のニトロ誘導体。1、2 - ジメチル -5(4)-アミノイミダゾール等のアミノ誘導体 等)、ベンゾイミダゾール化台物(1-メチルベンゾイ ミダゾール、1-メチル-2-ベンゾイミダゾール、1 ーメチルー5(6)ーニトロベンゾイミダゾール等)、 2-イミダゾリン職を有する化台物(1-メチルイミダ プリン、1,2-ジメチルイミダブリン、1,2、4-トリメチルイミダゾリン。1-メチル-2-フェニルイ ミダゾリン、1-エチル-2-メチル-イミダゾリン、

ルー2-エトキシメチルイミダゾリン等)、テトラヒド ロビリミジン環を有する化合物(1-メチル-1、4、 5. 6-テトラヒドロピリミジン、1. 2-ジメチルー 1. 4, 5, 6-テトラヒドロビリミジン、1. 5-ジ アザビシクロ〔4,3,0〕ノネン-5等)等である。 【りり14】さらに、本発明の電解コンデンサ用電解液 に、ほう酸、マンニット、ノニオン性界面活性剤、コロ イダルシリカ等を添加することによって、耐電圧の向上 をはかることができる。

【0015】以上の本発明の電解液を用いることによっ て、インピーダンス特性、さらには、高温寿命特性が良 好な電解コンデンサを得ることができる。

【()()16】一般に、溶媒中の水の含有率を高めていく と、水素ガスの発生によって、コンデンサ内の圧力が高 くなり、ケースにフクレが生じるという状況になる。特 に、105°C以上の高温寿命試験においては、溶媒中の 水の含有率が15 w t %を越えると、ガスが大量に発生 して、コンデンサ内の圧力が増加し、安全弁の開弁にい たるという状況になり、使用に耐えることができなかっ 20 た。すなわち、陰極箔が電解液に高温下で接触した状態 が続くことになるが、多量の水の存在下では、この水が アルミニウム着上に形成された緻密な酸化皮膜を通し て、アルミニウム箔に達し、アルミニウムと反応して水 酸化アルミニウムを形成する。そして、この際に、水素 ガスが発生する。さらに、105℃以上の高温下におい てはこの反応が急激に進行して、ガス発生が大量とな り、従来よりガス発生抑制剤として用いられていたニト 口化合物、リン化合物ではこのガス発生を抑制すること ができず、コンデンサ内部の内圧の上昇と共に、コンデ 30 ンサの関弁にいたってしまう。

【0017】しかしながら、本発明においては、電解液 中にキレート化剤を添加しているので、水の含有率を1 5 w t %以上としても、以上のような状況が抑制され て、105℃以上の高温試験に耐えるる電解コンデンサ を得ることができる。さらに、水の含有率を溶媒中10 ①wt%にまで高めることが可能であり、水を主成分と した電解液を得ることができるので、電解液の電導度を 高めることができ、低インピーダンス特性を有する電解 コンデンサを得ることができる。

いた電解コンデンサにおいては、高温放置試験後の漏れ 電流が上昇していたが、本発明の電解液を用いた電解コ ンデンサにおいては、この頃れ電流の上昇は小さく、ま た、高温試験後のtangの変化も従来よりも小さく、 高温寿命特性が向上する。

【0019】以上のように、水を主体とする密媒にキレ ート化剤を添加することによって、水の含有率を溶媒中 100 w t %にまで高めることができるので、電解液の 高電導度を得ることができ、さらには、コンデンサのケ 1. 4-ジメチル-2-エチルイミダゾリン、1-メチ 50 ースのフクレや開弁を防止し、また、高温試験後の1 a

特闘2000-331886

【① 0 2 0 】また、本発明の電解液は、水を主成分とした溶媒を用いているので、高電圧使用などの規格外の使用によってコンデンサが故障した際にも、発火が発生するなどの問題点がない。また、溶媒以外の成分は、カルボン酸、キレート化剤であり、電解液を構成する成分は安全性も高い。このように、耐環境性も良好である。【① 0 2 1 】

【実施例】次にこの発明について実施例を示し、詳細に 説明する。コンデンサ素子は降極額と、降極額をセパレータを介して登回して形成する。陽極電極額は、純度9 9、9%のアルミニウム箱を酸性溶液中で化学的あるい は電気化学的にエッチングして拡面処理した後、アジピン酸アンモニウムの水溶液中で化成処理を行い、その衰 面に隔極酸化皮膜層を形成したものを用いる。陰極額と して、純度99、9%のアルミニウム箱をエッチングし* * て拡面処理した着を用いた。

【0022】上記のように構成したコンデンサ素子に、 電解コンデンサの駆動用の電解液を含浸する。この電解 液を含浸したコンデンサ素子を、有底筒状のアルミニウムよりなる外装ケースに収納し、外装ケースの開口端部 に、ブチルゴム製の封口体を挿入し、さらに外装ケース の端部を絞り加工することにより電解コンデンサの封口 を行う。

【0023】ここで用いる電解液の組成と、その特性を 10 (表1)に示す。

【0024】以上のように構成した電解コンデンサの高温寿命試験を行った。電解コンデンサの定格は、50 W V = 1000 μ F である。試験条件は、105°C、定格電圧負荷、1000時間及び、105℃、放置、100時間である。それぞれの結果を(表2)、(表3) に示す

[0025]

【表1】

	求	EĢ	AAd	ACTR	AGLE	ATTR	EDIA	DIPA	比抵抗 (Ωca)
実施例 1	30 (35)	56	13	1	-	-	-	1	- 88
奥施例 2	47 (55)	39	13	1	-	-	-	-	.19
実成例 5	52 (50)	34	13	1	-	-	-	-	30
実施例4	· 52 (50)	34	13	-	1	-	-	-	31
実施例 5	. 62 (96)	34	13	-	-	1	-	_	3)
実施例6	52 (60)	34	13	-	_	-	J	-	31
实施例 7	52 (60)	34	15	-	-	-	-	1	30
実施例 8	65 (75)	31	13	1	_	_	_	_	22
実施例 9	85 (100)	-	13	1	_	-	-	-	15
他来例	8 (10)	77	14	-	_	-	-	-	172
比較例	13 (15)	73	14	-	-	_	_	-	129

〈注〉EG :エチレングリコール AAd :アジピン酸アンモニウム ACTR:クエン酸アンモニウム AGLC:グルコン酸アンモニウム ATTR:酒石酸アンモニウム EDTA:エチレンジアミン四酢酸 DTPA:ジエチレントリアミン五酢酸

56 水の欄の()の数字は、溶媒中の水の含有率

(5)

特闘2000-331886

[0026]

* * [表2] 初期新性 105 ℃-1006 時間負荷 L C Csp tans ACap tand LC 英腔例1 1028 12.8 0.045 0.039 -4. 5 11.0 夹验例 2 1938 0.025 13.4 -5. 1 0.028 10.9 实施例 3 1032 0.624 13. 4 **-4**. 6 0.028 12. 6 奖施例4 1034 0.02413. 9 -4.9 0.028 12. 1 英趋例 5 1029 0. 025 12.8 -4.7 0. 029 11.8 1033 実施例 6 0.025 12.5 -4.6 0. 027 10.9 1033 突旋例 7 0.025 13. 1 -4, 1 0.028 10.2 英雄詞 8 1035 0.024 13.6 -4.8 0.026 12.3 实施例 9 1030 0.021 13. 2 -4. 8 0. 027 11.6 缝束例 1020 0.065 13.8 -4.2 0.084 10.9 比較例 1025 0.044 13. 2 田介

(注) Cap: 詩寫容置 (μF)、tan δ: 誘電損失 30 (%)

の正接、

[0027]

LC:編れ電流(μA)、ΔCap:静電容量変化率

7

【表3】

特闘2000-331886

	初期特性			195 ℃-1000 時間無負荷			
	Сер	ianō	LC	∆Cap	tanô	rc	
突旋例 1	1022	0.028	13. 9	-5.2	Q. G44	48. 0	
英施例 2	1034	0. 025	14, 1	-6.3	0.027	52. t	
実施例3	1032	0. 025	13.1	-5.3	0.027	61. Q	
実施例 4	1033	0.024	13.0	-6. ?	0. 028	58, 2	
突旋例 5	1036	0. 024	12.9	-5.8	0. 029	5 2. 1	
突施列 6	1031	0. 025	12.7	-9.6	0. 027	49. 6	
実施例 7	1033	0. 025	12. 9	-6. 3	0. 028	46. 4	
実施例8	1033	0. 623	13. 6	-6.]	0. 926	49. 6	
英海例9	1033	0. 020	13.0	-6. 1	0. 026	51. 8	
经来例	1010	0. ¢ 56	13. 9	-6. 1	0. 089	220	
比較例	1924	0, 043	13. 1		简单		

【0028】(表1)~(表3)から明らかなよろに、 9は、従来例に比べて、電解液の比低流は低く、初期の tan Sも低い。また、高温試験後のtan Sの変化も 小さいものとなっている。さらに、高温放置試験後の漏 れ電流も、従来例に比べ、著しく小さい。これらの実施 例と比較して、比較例は、含水率が15~1%と低い値 であるにもかかわらず、試験時間が数十時間で開弁にい たっており、本発明の著しい効果が分かる。 [0029]

*【発明の効果】本発明は、電解コンデンが用電解液にお 溶媒中の含水率が35~100wt%である実績例1~ 30 いて、水を主成分とする溶媒にキレート化剤を添加して いるので、水の含有率を溶媒中100wt%にまで高め ることができ、電解液の高電導度を得ることができる。 さらには、コンデンサのフクレや関弁を防止し、高温放 置後の漏れ電流の上昇及び、高温試験後のtangの上 昇を低減することができる。このように、本発明の電解 液の、水を主体とする窓媒とキレート化剤の相乗作用に よって、従来にないインピーダンス特性及び高温寿命特 性を有する電解コンデンサを実現することができる。

フロントページの続き

(72) 発明者 伊東 英彦 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本グミコン株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.